

# GRAFITIX®

## VERNIS ROC

### Falfirka-elleni festék és lakk 2 KOMPONENSŰ, TARTÓS MŰGYANTA VÉDŐFILM

#### ISMERTETŐ:

**Állandó falfirka elleni védelem**, amely lehetővé teszi a firkák ismételt eltávolítását gyorsan és egyszerűen a védett felületekről.

Poliuretán alapon készült, két komponensből álló műgyanta, amely kiváló védelmet nyújt falfirka, piszok és szerves oldószerek hatása ellen.

A **GRAFITIX ROC** (szerves oldószerben oldott poliuretán) falfirka elleni védelem olyan felületek védelmére lett kifejlesztve, melyeken gyakran jelennek meg színes firkák. A **GRAFITIX ROC** védőfilm kiválóan ellenáll a speciális szerves oldószerek ismételt hatásának. A védőfilm lehetővé teszi a falak, ajtók, kerítések tisztántartását elsősorban épületen kívül, valamint belül is.

A gyártó a **GRAFITIX ROC**-al védett felületről 100 tisztítást garatálja!

A védőlakk szintelen változatban készül. A védőfesték alapszíne fehér, amely színezésével különböző pasztellszínek keverhetők. A védőréteg választható fényes és félmatt (szatén) változatban.

#### ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Bel- és kültéri alkalmazásra, betonra, cementre, márványra, fémekre, téglára, fára, stb.

A **GRAFITIX ROC** lakk vagy festék felvihető akril- és gliceroftalát alapon készült homlokzati és falfestékekre illetve R.P.E.-re, amennyiben a kezelendő felület kiváló állapotban van, több mint 6 hónapja „érik”, száraz és kemény.

Ezen alkalmazások esetén, még a **GRAFITIX ROC** védőréteg felvitele előtt feltétlenül vigyen fel a felületre **GRAFITIX PRIMAIRE ROC** alapozót. A **GRAFITIX PRIMAIRE ROC** alapozó meggátolja, hogy a kezelendő felületen lévő eredeti festék reagáljon a védőréteggel. Amennyiben a **GRAFITIX ROC** lakkot durva, pórusos, nem festett alapra óhajtja alkalmazni, 1 vagy 2 réteg **GRAFITIX PRIMAIRE ROC** felvitelével meggátolja, hogy a kezelt felület nedves hatást keltsen.

#### FIGYELMEZTETÉS:

**GRAFITIX ROC** védőréteget ne alkalmazzon puha vagy képlékeny, formálható, műanyagból vagy elasztikus anyagból készült felületekre, sem azon felületekre, amelyek fokozott lég- és páraáteresztő követelményeknek kell, hogy megfeleljenek (pl. csiszolt kő). **GRAFITIX ROC** védőfilmet ne vigyen fel nedves felületre, csökkent tapadóképességű felületre, rossz műszaki állapotban lévő felületekre, homokszemcsét tartalmazó felületekre. Hogy a termékben ne csalódjon, kérjük, minden alkalmazás előtt végezzen próbát a kezelendő felület kis részén, illetve forduljon hozzánk tanácsért.

A két réteg felvitele között maximum 48 óra telhet el. Amennyiben túllépi ezt az időt, távolítsa el a már felvitt réteget.

#### HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

1. A gyantát és a kötőanyagot alaposan keverje össze. A védőfilm felvitele előtt hagyja a masszát legalább 15 percig érni, hogy a masszában ne keletkezzenek buborékok.
2. Ecsettel vagy hengerrel vigyen fel a kezelendő felületre 2 réteg **GRAFITIX ROC**-ot. A második réteget 24 órával az első réteg felvitele után alkalmazza. A már kész masszát **GRAFITIX DILUANT ROC** oldószerral oldhatja fel.
3. Mechanikai sérülés esetén a javítandó felületet csiszolja simára és fesse újra át **GRAFITIX ROC**-kal.

A termékkel ne dolgozzon 10 °C alatti hőmérsékletnél és 80%-nál magasabb páratartalomnál. Ideális 20 °C tartós hőmérsékletnél!

A munka közben használt eszközöket **GRAFITIX DILUANT ROC**-kal tisztítsa. A kezelt felületekről a festett firkát **GRAFITIX GRAFISOLV**-val, filctoll firkát **GRAFITIX GRAFI-VERT**-el távolíthatja el. Ha a tisztítás után látható szín-árnyak maradnak a felületen, ezeket **GRAFITIX DECOLORANT**-tal tüntetheti el. A megszilárdult **GRAFITIX ROC**-ot a felületről csak a **GRAFITIX BATIMENT** géllal vagy **GRAFITIX ANTI-GRAFFITI**-vel lehet feloldani és eltávolítani.

#### MŰSZAKI JELLEMZŐK:

Sűrűség: 1,2 g/cm<sup>3</sup> (lakk és festék).

Viszkozitás: 4 metszet, 100-120 sec

A gyanta + kötőanyag massa felhasználhatósága 20 °C-on 8-12 óra.

Keverési arány (gyanta/kötőanyag):

LAKK: 65/35 (fényes), 70/30 (szatén), 80/20 (szatén matt).

FESTÉK: 75/25 (fényes),

80/20 (szatén és matt).

Lobbanáspont: >21 °C.

Száradás 20 °C-on és 60% páratartalomnál: por-összetevők nélkül 30 perc, a maradék 8 óra.

Kiadósság: kb. 8 m<sup>2</sup>/kg rétegenként.



#### Csomagolás és tárolás:

Csomagolás 5 kg, 10 kg, és 20 kg-os fém edényben (szintől függően), az összetevők megfelelő arányban vannak csomagolva.

A terméket eredeti hibátlan edényzetben tárolva a gyártástól számított egy éven belül kell felhasználni. Csak 20 °C-ot

aludó hőmérsékletnél szabad alkalmazni!



#### FONTOS:

Mivel a termékeink különböző célból, számtalan körülmény között kerülnek felhasználásra, nincs módunkban minden használati lehetőség kipróbálása és felülvizsgálata. A fenti adatok tájékoztató jellegűek! A konkrét eljárást mindig a tisztítandó felület kis részén végzett falfirka eltávolítási próba alapján válassza. A gyártó nem visel felelősséget azokért a károkért, melyek a termék nem megfelelő alkalmazása következtében keletkeznének.



GRAFITIX Industries—FRANCE – ANTI-GRAFFITI Bt. H-1151 Énekes u. 19.

Tel: (36-1) 608-1860 Mobil: (36-70) 311-1281

www.anti-graffiti.hu E-mail: info@anti-graffiti.hu

